

## KÖSTER Mortar Sealing Liquid

Tehni ki podaci / Artikal broj

2.09

Važi od 06. Avgust 2009.

### Bez hloriga plastificiraju i te ni aditiv za maltere

#### OPIS

KÖSTER Mortar Sealing Liquid je bez hloriga, svetlo obojeni zaptivaju i aditiv za cementne i kretno / cementne maltere.

KÖSTER Mortar Sealing Liquid reaguje sa cementom, i značajno smanjuje kapilarnu apsorpciju vode. KÖSTER Mortar Sealing Liquid reaguje plastificirajuće, omogućavajući lakšu aplikaciju maltera.

#### POLJE APLIKACIJE

KÖSTER Mortar Sealing Liquid je vodoodbojajući i aditiv za reparativne maltere protiv vlage iz podloge, vode pod pritiskom i kiše. Može se koristiti kod malterisanja i zidanja opekama, kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih zidova po DIN 18550. Takođe je pogodan za hidroizolaciju bazena.

#### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti dobro očišćena sa produbljenim fugama na zidanim površinama. Nije poželjno da podloga bude glatka, pa ako je potrebno, ručno je napraviti hrapavom.

#### APLIKACIJA

KÖSTER Mortar Sealing Liquid se dodaje u vodu za mešanje, pa zatim dobro umešati malter.

U slučaju manjeg vodenog pritiska (do 3 bar / 30 m vodenog stuba) omogućiti min. debljinu sloja maltera od 3 cm. U slučaju većeg vodenog pritiska (max. do 7 bar / 70 m vodenog stuba) obezbediti min. debljinu sloja maltera od 5 cm. Malterisanje treba poći min. 50 cm od najvišje kote zemljišta (kad se radi o zidovima). Kada se radi o košuljici (koja treba da je bar 3 – 5 cm debljine), malter se preko već postavljenih holкера diže sa poda 20 cm uz zid.

#### POTROŠNJA

##### 1. Za malterisanje zidova, fasada, košuljice

Mešavina Cement / pesak	1 : 2 do 3
Mešavina (Mortar Sealing Liquid : voda)	1 : 30
Potrebno aditiva:	
1 m <sup>2</sup> maltera za 3 cm debljine sloja:	oko 200 g

1 džak cementa (25 kg):	oko 350 g
1 m <sup>3</sup> maltera zahteva	oko 7 kg
Odnos mešavine od 1 : 30 se koristi samo u slučaju suvog peska. U slučaju vlažnog peska, za aplikaciju koristi se odnos mešavine (350 g za 25 kg cementa).	

##### 2. Za hidroizolaciju podruma protiv vode pod pritiskom

Mešavina Cement / pesak	1 : 2 do 3
Mešavina (Mortar Sealing Liquid : voda)	1 : 30
Potrebno aditiva:	
1 m <sup>2</sup> maltera za 3 cm debljine sloja:	oko 200 g
1 džak cementa (25 kg):	oko 350g
1 m <sup>3</sup> maltera zahteva	oko 7 kg

#### ISKORISĆENJE ALATA

Odmah po upotrebi očistiti vodom.

#### PAKOVANJE

10 kg kanta

#### SKLADIŠTENJE

Zaštiti čvrsto od hladnoće i mraza sa rokom trajanja od 12 meseci.

#### OBAVEŠTENJE

Koristiti zaštitnu opremu pri radu.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i poverljivu na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehničkog prospekta prethodni više ne važe.