

KÖSTER lepak za membrane

Tehnički list broj : RT 102

Važi od 07.10.2019.

Jednokomponentno kontaktno lepilo za detalje i veze sa KÖSTER ECB i KÖSTER TPO membranom sa zaštitom od flisa podloge koje nisu TPO

OPIS

KÖSTER lepak za membrane je jednokomponentni poliuretanski lepak, već pripremljen za upotrebu, bez razredjivača namenjen za trakasto i lepljenje celom površinom KÖSTER TPO i ECB membrana sa slojem geotekstila s donje strane.

TEHNIČKI PODACI

Temperatura nanošenja	min. + 5 ° C
Optimalna temperatura nanošenja	+ 5 ° C do + 25 ° C
Gustina	0,75 g / cm ³
Viskoznost (+ 20 ° C)	2250 ± 750 mPa · s
Tačka paljenja (metoda sa zatvorenom šoljom)	<0 ° C
Procenat čvrstih supstanci	31,5 ± 2%

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta i stabilna, bez čestica koje mogu smanjiti prionjivost kao što su prašina, ulja i masti. U određenim situacijama, možda će biti potrebno temeljno premazati podlogu KÖSTER- Bitumenski primerom kako bi se osigurala potrebna svojstva prionjivosti.

Pogodne podloge za ugradnju:

- Metal
- Plastika
- Beton
- Cigla
- Drvo
- Bituminske membrane

UGRADNJA

Nanosenje se izvodi u skladu sa KÖSTER uputstvom za nanosenje. KÖSTER Kontaktni lepak mora biti dobro promešan pre upotrebe. KÖSTER Kontaktni lepak nanosi se četkom, špatulom ili valjkom na zadnji deo membrane i na podlogu. Optimum temperatura obrade je od + 15 ° C do + 25 ° C. Nemojte primenjivati materijal ispod + 5 ° C.

Sačekajte 5 - 20 minuta nakon nanošenja dok se rastvarači ne mogu rasipati.

Pravo vreme za vezivanje može se utvrditi pomoću testa prsta. KÖSTER Kontaktno lepilo i dalje treba da bude lepljivo, ali ne sme da lepi izmedju prstiju. Nanesite membranu u krajnji položaj

vodeći računa o tome da se vazdušni mehurići ne zaglave ispod membrane. Zbog jake prijanjujuće snage korekcija KÖSTER kontaktnog lepka nije moguća.

Ako je potrebno, pomoću valjka čvrsto pritisnite membrane. Ne sme se prekoračiti otvoreno vreme od 60 minuta.

POTROSNJA

175 - 250 g / m² po strani

PAKOVANJE

RT 102 004 4,5 kg kazan

SKLADISTENJE

Čuvati hladno i suvo. U originalno zatvorenoj ambalaži može se čuvati za minimum 9 meseci.

SIGURNOST

KÖSTER kontaktni lepak sadrži zapaljiva organske rastvarače. Nosite zaštitne naočare i rukavice otporne na rastvarače. Koristite samo u provetrenim mestima. Držati dalje od izvora paljenja i ne pušiti dok je materijal u upotrebi. Označavanje u skladu sa opasnim propisima o supstancama: videti MSDS. Pridržavajte se svih vladinih, državnih i lokalnih propisa o bezbednosti prilikom obrade materijala.

POVEZANI PROIZVODI

KÖSTER ECB 2.0	RE 820
KÖSTER TPO 1.5	RT 815
KÖSTER TPO 1.8	RT 818
KÖSTER TPO 2.0	RT 820
KÖSTER podloga za bitumen	V 110 010