

ANTI-MOULD-SYSTEM AMS®

SPREVAVA RAZVOJ BUŠI U ŽIVOTNIM PROSTORIMA NA POTPUNO NETOKSIČNOJ OSNOVI

OPIS

Metod sadrži 2 produkta:

KÖSTER AMS® Liquid Film

Bez razredivača, disperzioni parodifuzni premaz.

KÖSTER AMS® Specijalni malter

Redukuje kondenzaciju i odbija vodu. Metod je borba protiv ponovljenog rasta buš i na mestima koja su praktično podložna uticaju kondenza (npr. na mestima veće verovatnoće gubitka toplote). Metod inhibira rast buš i ne utiče na klimatske uslove prostorija.

TEHNI KI PODACI:

KÖSTER AMS® Liquid Film
Viskoznost 4500 – 5000 m Pa.s
- Vreme nanošenja sledećeg sloja posle oko 60 min.

KÖSTER AMS® Specijalni malter
Vreme nanošenja sledećeg sloja posle oko 3 – 7 dana

POLJA APLIKACIJE

Sistem redukuje pojavu kondenza u životnim prostorima podložnim pojavi buš i trajno joj onemogućava ponovni rast. Ne aplikovati na gips i na podloge koje sadže gips.

PRIPREMA PODLOGE

Zaštiti površine koje se ne tretiraju folijom. Tako će zaštiti prelaze (npr. plafon/ zid) samolepljivom trakom. Sa površine dobro otkati buš (nositi zaštitnu masku). Površinu pre tretiranja dobro osušiti toplim vazduhom, zatim naneti sloj **KÖSTER AMS® Liquid Film** koristeći široku četku. Ostaviti ovaj sloj da se osuši najmanje 1 sat. Potom naneti **AMS® Specijalni malter** u sloju debljine oko 2.5 mm,

pri nanošenju ovog sloja jer je veoma važno **NE OŠTETITI SLOJ AMS® Liquid Film**. Dodati KÖSTER AMS® Specijalni malter u porcijama u vodu a ne obrnuto (10kg praha na otprilike 3l vode).

NAPOMENA

Zaštiti naneti AMS® sistem najmanje 24 sata posle aplikacije od toplote, jakog vetra, mraza i brzog sušenja.

POTROŠNJA

AMS® Liquid Film oko 500g / m²
AMS® Specijalni malter oko 2.0 kg / m²

PAKOVANJE

AMS® Liquid Film 5.0 kg plasti na kanta
AMS® Specijalni malter 15 kg papirni džak
AMS Sistem pakovanje 2 kg AMS® Liquid Film
10kg AMS® Specijalni malter

SKLADIŠTENJE

12 meseci u suvim i od mraza zaštićenim prostorima.

Pri radu koristiti zaštitnu opremu!